

**Amar Parkiety**

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa

tel/fax: 22 743 16 10

kom. 516 039 870-871

www.amarparkiety.pl

sklep@amarparkiety.pl

MAXIMUS D Top**Klej dyspersyjny o zwiększonej wytrzymałości****Zastosowanie:**

Do układania mozaiki i klepki ze stabilnego drewna (np. dąb, jesion, iroco) do 50 cm długości, na chłonnych (cementowych i drewnianych) podłóżach. Zaletami są: zwiększona siła wiązania, długi czas otwarcia, szybkie wiązanie, neutralny zapach, czyszczenie narzędzi wodą. Maximus D Top spełnia wymagania normy DIN 281. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Niezalecany do drewna wrażliwego, parkietów warstwowych lakierowanych. W tych przypadkach jak i do długich deszczulek zalecamy kleje poliuretanowe Maximus PU i Maximus PU-EKO.

Dane techniczne:

Konsystencja gęsta pasta koloru beżowego

Temperatura pracy min. + 15°C

Czas pracy ok. 30 minut w zależności od nałożonej ilości

Środek zmywający woda, przed wyschnięciem kleju

Zużycie ok. 0,8 – 1,5 kg/m²**Przygotowanie podłoża:**

Podłoże powinno być suche (poniżej 2,0% metodą CM), mocne, wolne od pęknięć i równe. Resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Wsiąkliwe podłoża, przed klejeniem gruntować Maximus GD (rozcieńczonym wodą). Zwracać uwagę na proporcje rozcieńczania i czasy schnięcia. Odradzamy układanie na jastrychach magnezytowych i podkładach izolowanych bitumem. Przy ogrzewaniu podłogowym podłoże musi przed klejeniem być wychłodzone do temperatury pomieszczenia, a ogrzewanie dopiero po całkowitym stwardnieniu.(należy uwzględnić także zalecenia producentów lakieru)

Sposób pracy:

Klej równomiernie nanieść na podłoże, przy czym unikać tworzenia się skupisk kleju. Nakładać Maximus D Top na takiej powierzchni, na której można ułożyć parkiet w ciągu 20 minut, jednak najlepiej układać natychmiast i dobrze docisnąć. Uzębienie należy dobierać tak, by spód parkietu był całkowicie zwilżony klejem. Zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach i słupach. Parkiet szlifować dopiero po pełnym stwardnieniu kleju i osiągnięciu pierwotnej wilgotności drewna, co następuje po 7 do 14 dniach. Czas schnięcia istotnie zależy od warunków klimatycznych pomieszczenia i wsiąkliwości

Amar Parkiety,

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa, tel/fax: 22 743 16 10, kom. 516 039 870-1

www.amarparkiety.pl, www.sklep.amarparkiety.pl



Amar Parkiety

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa

tel/fax: 22 743 16 10

kom. 516 039 870-871

www.amarparkiety.pl

sklep@amarparkiety.pl

podłoża.

Przechowywanie: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku powyżej +5°C

Opakowanie: wiadra 10 i 20 kg

Ważne wskazówki:

Podane czasy wietrzenia, układania i suszenia odniesione są do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. Klej i parkiet przed klejeniem powinny mieć temperaturę pomieszczenia. Stosować się do instrukcji układania producenta parkietu jak również do obecnie obowiązujących przepisów.

Bezpieczeństwo pracy:

W czasie i po pracy pomieszczenia dobrze wietrzyć.

Atest PZH HK/B/1570/01/2001

Nasze informacje są oparte na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.

Amar Parkiety,

ul. Krynoliny 20, 03-699 Warszawa, tel/fax: 22 743 16 10, kom. 516 039 870-1

www.amarparkiety.pl, www.sklep.amarparkiety.pl